

ISONEM® UNIVERSAL ASTAR

Ürün uygulama
videosu için karekodu
okutunuz.



Özel Boyalar

Akrilik Emülsiyon Esaslı Konsantre Astar

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, su bazlı, tek komponentli, şeffaf iç ve dış yüzeylerde kullanıma uygun universal bir astardır.

ÖZELLİKLERİ

Yüzeye çok iyi nüfuz eder. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye bağlar, boya sarfiyatını azaltır, sıvaların su emiciliğini azaltır. Ayrıca su bazlı su yalıtım malzemeleri ve duvar macunu uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

Beton, gaz beton, alçı, sıva ve benzeri ham duvarlarda, eski kireç badanalı, emülsiyon esaslı eski iç ve dış boyalı yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yoğunluk [25°C, g/mL] : 1.00 ± 0.10
- pH [25°C] : 8.0 - 9.0
- Viskozite [25°C, mPa.s] : 8000 - 10000
- Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %) : 50 ± 2
- Dokunma kuruma süresi (20° C) : 2 saat
- Tam Kuruma süresi (20°C) : 72 saat

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yüzeyler kazınmalı, yağ ve kir, su ile silinerek temizlenmelidir. Yüzeyde tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama şekli: ISONEM UNIVERSAL ASTAR kullanmadan önce homojen oluncaya kadar iyice karıştırılır ve hacmen 7 misli su ile inceltirilir, fırça veya rulo ile yüzeye iyice yedirilir ve tek kat halinde uygulanır. Üzerine boya veya yalıtım ürünü uygulamasına astarın minimum 4 saat kuruma süresi beklendikten sonra geçilmelidir.

SARFIYAT: Yüzeyin emiciliğine göre değişken olmakla birlikte beton yüzeylerde yaklaşık;

Konsantre Sarfiyat: 40 gr/m². Sulandırılmış Sarfiyat: 100 gr/m²

AMBALAJ: 5 kg, 10 kg ve 15 kg PE KOVA

KONSTANTRE KULLANIM: 5 kg 125 m² / 1 kova, 10 kg: 250 m² / 1 kova, 15 kg: 375 m² / 1 kova

DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 24 ay

Önemli

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Çok rüzgarlı ve direk güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.

Genel Özellikler



%100 Su Yalıtımı Sağlar



B S1 d0 Yangın Sınıfı



Elastikiyet



Süratli Kurur



Uygulama Koşulları ve Riskler

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler

Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalı.

Uygulanabilir sıcaklık

5 - 30 °C arasında

Yüzey hazırlığı için kullanılması gereken ISONEM ürünleri

X

Uygulama şartı

Yüzeye iyice yedirilerek tek kat halinde uygulayınız ve diğer uygulama öncesi kuruması için minimum 4 saat bekleyiniz.



Doku Örneği



SZÜTEST

İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. Sağlık & Güvenlik: Sağlık, güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.

"Ürünlerimiz Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Değildir."